

TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU – EKOKOŽA PREŠÍVANÁ *



MODEL	PREŠÍVANÁ
DÁTUM	29.04.2023
FARBA	Podľa šablóny
DRUH	Ekokoža Standart/Soft
PRÍSLUŠENSTVO	Vatelín 100 gr/m2
	Flizelín 60 gr/m2
HMOTNOSŤ	640 g/m2 (ekokoža 480g/m2 + vatelín 100g/m2+flizelín 60g/m2) ± 10
ŠIRKA	145 cm ± 2 cm
HRÚBKÁ	5 mm (0,9 ekokoža + 3,9 mm vatelín + 0,2mm flizelín) ± 0,05 mm

Typ vyšetrenia ekokože (metóda výskumu)		Výsledok ekokože (priemerná hodnota)	Výzkumné zariadenia
Sila pri roztrhnutí PN-EN ISO 1421-2001	- pozdĺž	569 [N] ± 13	Skúšobný stroj Hounsfield H5KS
	- cez	234 [N] ± 9	
Rozťahnutie po roztrhnutí PN-EN ISO 1421-2001	- pozdĺž	51 [%] ± 1	
	- cez	130 [%] ± 5	
Odolnosť proti roztrhnutiu PN-EN ISO 46774-1;2005 METÓDA B (test v tvare nohavíc)	- pozdĺž	35 [N] ± 3	Skúšobný stroj ZWICK 1120
	- cez	34 [N] ± 1	
Odolnosť proti oderu PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006 (Martindalov test)	100.000 cyklov		Utierka z vlnenej látky, Oterový tlak 12 kPa Hodnotiace kritérium: - zmena životnosti farby - vrchná vrstva neporušená
Farebná stálosť na umelom svetle PN-EN ISO 105-804: 1999 Metóda 2	7-8		Xenotest Alpha LM - Vlnová dĺžka: 380–750 nm - Filtere: 6R + 1 UV - Tepl. BST: 47±3 °C - Tepl. v izbe 40 °C - Kropenie – 1 min. - Sušenie – 29 min. Hodnotenie: izba Multilight svetlo D65

Boaz s.r.o.
29.04.2023

Správa o ftalátoch IPS 10/LBS/141/G/12	Žiadna prítomnosť škodlivých ftalátov v súlade s prílohou XVII smernice 76/769/EEC (REACH)
Vyhlásenie výrobcu	Výrobok neobsahuje ťažké kovy uvedené v norme PN-EN 71:3, t.j. olovo, chróm, kadmium, antimón, arzén, baryum, ortuť, selén rovnako ako biocídy a organické karcinogény
Atest Hygienický PZH B-BK-60211-0317/20 akt.30-06-2025	Schválenie na použitie ako univerzálneho čalúnnického materiálu, vrátane čalúnenia nábytku, rehabilitačného a lekárskeho vybavenia, zubných súprav a koženého tovaru

* pripravené na základe karty výrobcu



Boaz s.r.o.
Holečkova 431/19, PSČ 15500, Praha 5 – Smíchov
e-mail: info@modernatex.sk, tel. +421 412 304 828