

TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU – EKO KOŽA SOFT *

MODEL	SOFT
DÁTUM	29.04.2023
FARBA	Podľa šablóny
MATERIÁL	90% Polyester / 6% Cotton / 4% Viscose
VNÚTORNÁ VRSTVA	100% PU
ŠÍRKA	145 cm ± 2 cm
HRÚBKÁ	0,9 mm ± 0,05 mm
HMOTNOSŤ	380 g/m2 ± 5%
POUŽITIE	využíva sa v čalúnnictve na výrobu sedacích súprav, postelí alebo opierok stoličiek

Typ vyšetrenia (metóda výskumu)		Výsledok (priemerná hodnota)	Výskumné zariadenia
Sila pri roztrhnutí PN-EN ISO 1421-2001	- pozdĺž	412 [N] ± 13 [N] (15,2 %)	Skúšobný stroj Hounsfield H5KS
	- cez	410 [N] ± 7 [N] (23,2 %)	
Roztiahnutie po roztrhnutí PN-EN ISO 1421-2001	- pozdĺž	69 [%] ± 7 [%]	
	- cez	116 [%] ± 3 [%]	
Odolnosť proti roztrhnutiu PN-EN ISO 4674-1;2005 METÓDA B (test v tvare nohavíc)	- pozdĺž	66,3 ± 8 [N]	Skúšobný stroj ZWICK 1120
	- cez	50,9 ± 5 [N]	
Odolnosť proti oderu PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006 (Martindalov test)	Min. 102 400 cyklov Stupeň 1-2		Utierka z bavlnenej látky, Tlak opotrebovania 12 kPa Hodnotiace kritérium: - zmena životnosti farby - vrchná vrstva neporušená
Farebná stálosť voči UV žiareniu PN-EN ISO 105-802: 2006 Metóda 2	7		Vlnová dĺžka: 300–400 nm, tepl. BST: 50°C, vlhkosť 50 %, tepl. vnútri izby 30 °C. Opotrebenie zariadenia: izba Multilight, svetlo D65
Farebná stálosť na umelom svetle (test starnutia) PN-EN ISO 105-804: 1999 Metóda 2	- Vlnová dĺžka: 380–750 nm. - filtre: 6R + 1 UV - Tepl. BST: 47±3 °C - Tepl. v izbe 40 °C - Kropenie – 1 min. - Sušenie – 29 min.	7-8 (8 is max)	Xenotest Alpha LM Multilight, day light D65
Vodeodolnosť PN-EN 20811:1997 /PN-ISO 811:1997	255		
Správa o ftalátoch postup PB-3.1	Žiadna prítomnosť škodlivých ftalátov, tj. BBP, DBP, DEHP, DIDP, DNOP, DINP v súlade so smernicou REACH 76/769/EEC, Príloha XVII		
Škodlivé látky (prehlásenie výrobcu)	Všetky suroviny použité pri príprave výrobného procesu spĺňajú normy stanovené v nariadeniach REACH. Výrobky neobsahujú žiadne škodlivé látky, napr. ťažké kovy alebo iné látky uznané ako karcinogénne alebo ovplyvňujúce ľudskú reprodukciu.		
Atest Hygienický PZH	Schválenie pre použitie ako univerzálny čalúnnický materiál, vrátane čalúnenia nábytku, rehabilitačného a lekárskeho vybavenia, zubných súprav a koženého tovaru		

* pripravené na základe karty výrobcu

Boaz s.r.o.

Holečkova 431/19, PSČ 15500, Praha 5 – Smíchov
e-mail: info@modernatex.cz, tel.773 215 821